

## Степень блеска продуктов Sherwin-Williams

Отражающая способность (степень блеска) измеряется по шкале от 0 (отсутствие блеска) до 100 (зеркальное отображение). Отражение обычно измеряется путем отклонения одиночного луча света от поверхности под углом 60 или 85 градусов. Свет отражается на рецепторе, который измеряет интенсивность в единицах. Чем больше количество единиц, тем ярче поверхность.

	Emerald	Duration	SuperPaint	Cashmere	Harmony	ProClassic WB	Eminence	ProMar® 200 Zero	Solo	A-100	Emerald	Duration
	Interior								In/Ex	Exterior		
<b>Flat</b>	3	3	3	5	3		3	3	3	3	3	3
<b>Matte</b>	5	7										
<b>Satin</b>	11-20	11-20	11-20			15-25			25	15	15	15
<b>Semi-Gloss</b>	40	40	30			40		30	35			
<b>Gloss</b>						65		70	65	40	40	40
<b>Eg-Shel</b>								8-18	8-18			