

## Нанесение базового слоя Arabesco Premiere

1 Техника нанесения №1 (с помощью валика). Заколеруйте Arabesco Premiere колорантами PurColor, в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы. Arabesco Premiere наносится шерстяным валиком с коротким ворсом. Для получения качественной окраски, рекомендуется нанести два слоя Arabesco Premiere. Второй слой Arabesco Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов после первого.

2 Техника нанесения №2 (с помощью краскораспылителя). Заколеруйте Arabesco Premiere колорантами PurColor, в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы. При нанесении распылителем Arabesco Premiere разбавляется водой на 3-5%, давление должно составлять не менее 6 атм., диаметр сопла пистолета 1,8–2,0 мм. При нанесении краскораспылителем достаточно одного слоя.

## Нанесение финишного слоя Arabesco

3 После высыхания Arabesco Premier (через 6-8 часов), можно наносить Arabesco. Заколеруйте Arabesco при помощи 2-3 колорантов Pur Color в соответствии с выбранным цветовым сочетанием. Нанесите на кельму один из цветов и нанесите короткими движениями на поверхность, оставляя промежутки для нанесения другого цвета. Нанесите второй цвет в оставленные промежутки. Чистой кельмой короткими перекрестными движениями соедините цветовые области друг с другом. Вы можете регулировать степень смешивания и перехода одного цвета в другой.

4 Через 4 часа нанесите второй слой отделочный. Во втором слое Вы можете акцентировать цветовые облака, добавляя цвет или растушевывая границы для более плавного перехода цвета.

*Важно: Рекомендуется укрывать поверхность участками по 1,5 м. Нельзя допускать сильного высыхания покрытия. Если все же поверхность подсохла, ее можно увлажнить водой из пульверизатора.*

5 Через 10 минут можно приступать к отделке. Готовность покрытия можно проверить, проведя пальцем по краске: если она меняет цвет подобно бархату, то покрытие уже достаточно загустело. Разнонаправленными движениями практически без нажима пригладьте кельмой или резиновым шпателем поверхность так, чтобы получился эффект тональных переходов, меняющих цвет в зависимости от угла обзора.

## Нанесение защитного слоя

6 Arabesco достаточно прочное покрытие и подходит для нанесения в помещениях с обычным и сухим режимом эксплуатации. В помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой можно нанести защитный слой лака Poliver Mat для увеличения устойчивости декоративного покрытия к истиранию. Для этого через 12-24 часа после нанесения декоративных слоев с помощью валика с коротким ворсом покройте поверхность лаком.

*Поверхность не требует дополнительного ухода. По мере возникновения необходимости можно протереть влажной губкой без использования химических моющих средств. Если нанесен защитный слой лака Poliver, Arabesco приобретает свойства супермоющегося покрытия.*

