

Нанесение базового слоя Glamour Premiere

1 Техника нанесения №1 (с помощью валика). Заколеруйте Glamour Premiere колорантами PurColor, в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы. Glamour Premiere наносится шерстяным валиком с коротким ворсом. Для получения качественной окраски, рекомендуется нанести два слоя Glamour Premiere. Второй слой Glamour Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов после первого.

2 Техника нанесения №2 (с помощью краскораспылителя). Заколеруйте Glamour Premiere колорантами PurColor, в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы. При нанесении распылителем Glamour Premiere разбавляется водой на 3-5%, давление должно составлять не менее 6 атм., диаметр сопла пистолета 1,8–2,0 мм. При нанесении краскораспылителем достаточно одного слоя.

Нанесение финишного слоя Glamour

Важно: При нанесении шпателем, Glamour водой не разбавляется!

3 После высыхания Glamour Premiere (через 12-24 часа) можно наносить Glamour. Заколеруйте Glamour при помощи колорантов PurColor в соответствии с каталогом. Glamour наносится кистью или валиком достаточно толстым слоем.

4 Еще сырой материал обрабатывается гибким пластиковым шпателем "бабочка" хаотичными движениями в разных направлениях.

Для создания на поверхности различных рисунков можно при нанесении Glamour использовать различные тампоны, штампы и трафареты.

Поверхность не требует дополнительного ухода. По мере возникновения необходимости можно протереть влажной губкой без использования химических моющих средств.

