

## Нанесение базового слоя Luminadore Champagne

1 Непосредственно перед нанесением заколеруйте Luminadore Champagne колорантами PurColor согласно формуле приведённой в каталоге. Тщательно перемешайте строительным миксером (дрелью с насадкой для красок) на средних оборотах (не более 500 об/мин) или вручную, если колеруете малый объем (1л). Разбавление не требуется. В данной технике декоративная краска Luminadore Champagne наносится двухслойно, с использованием структурного шпателя для создания эффекта дерева. Нанесите с помощью кельмы по всей окрашиваемой поверхности сплошной тонкий однородный слой Luminadore, толщиной 0,05-0,10 мм.

2 Не дожидаясь высыхания, обработайте поверхность структурным шпателем «под дерево». Ведите шпатель не останавливаясь, постепенно проворачивая шпатель вперед-назад. После высыхания покрытия через 4-8 ч краем чистой сухой кельмы проведете уплотнение поверхности.

*Важно: При нанесении Luminadore Champagne из двух разных партий на одной поверхности для обеспечения однородности рекомендуем их смешивать между собой в соотношении 1:1.*

## Нанесение декоративного слоя Luminadore Champagne

3 Через 4-8 часов, после высыхания первого базового слоя, нанесите с помощью кельмы второй слой Luminadore Champagne толщиной 0,1-0,15 мм на сдир.

4 Не дожидаясь высыхания, проведите уплотнение, проявляя рисунок дерева и добавляя блеска покрытию.

