

Нанесение базового слоя Sabbia

Важно: Заколеруйте Sabbia Micro Platinum в два выбранных цвета. Наносить Sabbia Micro Platinum следует плоской кистью с мягким ворсом, не перегружая кисть краской, участками примерно 1 - 2 м2. Держать кисть следует под углом 35-45 градусов к поверхности. Мультиколорный эффект можно достичь как однослойным так и двухслойным нанесением.

Однослойное нанесение Sabbia Micro Platinum

- 1 Одновременно распределите небольшие пятна Sabbia Micro Platinum и Sabbia Micro Pearl по поверхности. Немного соедините цветовые области между собой, чтобы не оставалось белых пятен грунта.
- 2 Через 5-10 минут возьмите чистую кисть и продолжите соединять цветовые области, аккуратно распределяя материал. Вы можете регулировать степень смешивания и перехода цветовых областей, в зависимости от задуманного эффекта. Если цвета, на ваш взгляд, сильно перемешались, добавьте нужный цвет и продолжите распределение.

Двухслойное нанесение Sabbia Micro Platinum

- 3 Нанесите первый слой одного цвета. Мазки наносите хаотичными движениями в разных направлениях, неравномерно распределяя песок по поверхности.
- 4 Примерно через 5 - 10 минут, сухой кистью, легкими движениями, разгладьте поверхность, придавая покрытию эффект «Песчаной бури». Одновременно, более мягкими мазками в разные стороны, удалите возможные неровности, и полосы, оставленные проходом кисти.
- 5 Через 6 часов, после высыхания материала, нанесите таким же образом второй слой Sabbia Micro Pearl. Второй слой надо накладывать тонко и тщательно растушевывать. Чтобы проявился переход цвета.
- 6 Для усиления эффекта контраста цветов, после нанесения второго слоя, не дожидаясь высыхания, обработайте поверхность кельмой «насдир».

