

Нанесение слоя Sabbia Micro Platinum

1 Разбавьте Sabbia на 5-8% чистой водой. Заколоруйте Sabbia Micro Platinum колорантами PurColor в соответствии с каталогом и тщательно перемешайте до равномерного распределения цвета по всему объему. Наносить Sabbia Micro Platinum следует плоской кистью с мягким ворсом, не перегружая кисть краской, участками примерно 1 - 2 м². Держать кисть следует под углом 35-45 градусов к поверхности. Мазки наносите хаотичными движениями в разных направлениях, неравномерно распределяя песок по поверхности.

Важно: В процессе нанесения время от времени перемешивайте материал, чтобы крупные частицы не оседали на дно.

2 Примерно через 5 - 10 минут, сухой кистью, легкими движениями разгладьте поверхность, придавая покрытию эффект «Песчаной бури». Одновременно, более мягкими мазками в разные стороны, удалите возможные неровности, и полосы, оставленные проходом кисти.

3 Через 6 часов, после высыхания материала, нанесите таким же образом второй слой. Нанесение второго слоя чаще применяется при работе с темными оттенками.

