SHERWIN WILLIAMS.
https://holicolors.ru

покрытие высокого качества

DURATION® HOME
INTERIOR LATEX MATTE

Латексная матовая краска для внутренних работ
Серия A96-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска **Duration Home Interior Latex Matte**:

- ***Создает долговечное красивое покрытие***
- ***Обладает стойкостью к:***
  - ***мытью***
  - ***царапинам***
  - ***полировке***
- ***Создает гладкое ровное покрытие***
- ***Обладает:***
  - ***низким уровнем VOC***
  - ***слабым запахом***
- ***Просто наносится***
- ***Обладает антимикробными* качествами***

Цвет:	широкая гамма цветов
Укрывистость:	8.6 – 9.8 м²/л (350–400 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.6 мил (40.6 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:
зависит от температуры и влажности

Высыхание «до отлипа»	1 час
Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	4 часа
Температура воспламенения:	не относится
Глянцевитость:	2 – 7 единиц под углом 85°

Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:

База	Грамм/Литр (Уний/галл.)	Интенсивность
Экстра Белая	0–38 (0–5)	Специальная
Светящаяся Белая	0–38 (0–5)	125%
Глубокая	30-90 (4–12)	100%

Тип связующего вещества:	Стирол-акриловый

A96W151

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):
37 г/л, 0.31 фунт/галл.

Твердых частиц (по объему):	40 ± 2%
Твердых частиц (по массе):	52 ± 2%
Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:	5 кг (10.9 фунт.)

***Антимикробная** – Настоящий продукт содержит вещества, которые замедляют размножение микробов на поверхности красочной пленки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стеновой блок

1 слой:	Loxon Block Surfacer
2 слоя:	Duration Home Interior Latex Matte

Гипсокартон

1 слой:	PrepRite Classic Latex Primer
2 слоя:	Duration Home Interior Latex Matte

Штукатурка

1 слой:	PrepRite Classic Latex Primer
2 слоя:	Duration Home Interior Latex Matte

Кирпичная/Каменная кладка

1 слой:	PrepRite Masonry Primer
2 слоя:	Duration Home Interior Latex Matte

Дерево, композитные древесные плиты

1 слой:	PrepRite Classic Latex Primer
2 слоя:	Duration Home Interior Latex Matte

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать грунтовкой-силером PrepRite ProBlock Primer Sealer.

Гипсокартон
Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок
Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer.

DURATION® HOME

INTERIOR LATEX MATTE

https://holicolors.ru

Латексная матовая краска для внутренних работ
Серия A96-100

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка
Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево
Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень
Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей
Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).
Разбавление не требуется.
Кисть
Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.
Малярный валик
Использовать только валик Soft Woven с длиной ворса 9.5–12.7 мм (3/8–1/2 дюйма).
Краскопульт безвоздушного распыления
Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник.....диаметр 0.38 – 0.48 мм (0.015-0.019 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать краску только для внутренних работ.
Защищать краску от замерзания.
Краска не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.