EMINENCE

HIGH PERFORMANCE CEILING PAINT

holicolors.ru

Износостойкая Краска для Потолков

A27W01815

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Износостойкая краска для потолков **Eminence High Performance Ceiling Paint** – это ярко-белое, очень матовое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и высокой укрывной способностью.

Краска предназначается для использования на необработанных, загрунтованных или ранее окрашенных потолках из гипсокартона, штукатурки, дерева, каменной/ кирпичной кладки.

Цвет:	ярко-белый
Коэффициент Светоотражения	92
Укрывистость:	8.6 – 9.8 м^2/л (350–400 фут^2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.2 мил (30.4 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:
Зависит от температуры и влажности

Высыхание «до отлипа»	1 час
Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	4 часа
Глянцевитость:	0 – 5 единиц под углом 85°
Температура воспламенения:	Не применяется

Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:

База	Грамм/Литр (Унций/галл.)	Интенсив-ность
Ярко-Белая	0–15 (0–2)	SherCOLOR

Тип связующего вещества: Винил-Акрил

A27W01815

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):

44 г/л; 0.37 фунт/галл.

Твердых частиц (по объему):	29 ± 2%
Твердых частиц (по массе):	49 ± 2%
Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:	5.3 кг (11.6 фунт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Покрытие Eminence High Performance Ceiling Paint можно наносить непосредственно на уже окрашенные поверхности или неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвержденную с коэффициентом pH менее 9) и древесину без выделения танина.

Гипсокартон

Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или

1 слой: Premium Wall & Wood Primer илиMulti-Purpose Primer

1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint

Кирпичная/ Каменная кладка

1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer

1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint

Штукатурка

Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или

1 слой: Premium Wall & Wood Primer

1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint

Дерево

Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или

1 слой: Premium Wall & Wood Primer

1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint

Для того, чтобы краска легла ровным слоем, рекомендуется загрунтовать не отдельные участки, а полностью всю окрашиваемую поверхность.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.

Гипсокартон

Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент

Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для бетона и кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer.

EMINENCE

HIGH PERFORMANCE CEILING

holicolors.ru

Износостойкая Краска для Потолков

A27W01815

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).

Разбавление не требуется.

Кисть

Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.

Малярный валик

Использовать валик с синтетическим покрытием с длиной ворса 10-19мм (3/8-3/4 дюйма).

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)

Наконечник.....диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать только для внутренних работ.

Краска не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.