SHERWIN WILLIAMS.
https://holicolors.ru

PROCLASSIC®
INTERIOR ALKYD SATIN

Алкидная Полуматовая Эмаль для Внутренних Работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерьерное покрытие **ProClassic Interior Alkyd Satin** - это алкидная полуматовая эмаль высочайшего качества. Обладает превосходной текучестью и растекается по поверхности с образованием ровного слоя, что позволяет получать однородное и долговечное покрытие.

Эта эмаль предназначается для использования:

- на любых элементах отделки и для окраски молдингов
- для мебели/дверей/окон в кухнях/ванных/раздевалках
- в прачечных
- в интенсивно используемых помещениях

Обрабатываемые поверхности:

- гипсократон/ отвердевшая штукатурка
- отделочные панели/дерево
- металл
- выдержанный бетон, каменная/ кирпичная кладка
- обои

Цвет: широкая гамма цветов

Для оптимальной укрывистости и точного попадания в цвет всегда использовать рекомендованную грунтовку, заколерованную по системе P-Shade

Укрывистость: 8.6 – 9.8 м^2/л (350–400 фут^2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.7 мил (43.18 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:

Зависит от температуры и влажности

Высыхание «до отлипа»	4-6 часов
Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	24 часа
Температура воспламенения:	50°C (122°F), PMCC
Глянцевитость:	
24 часа	25 – 35 единиц под углом 60°
30 дней	25 – 35 единиц под углом 60°
Тип связующего вещества:	Алкид

B33W00221

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):	438 г/л; 3.65 фунт/галл.
Твердых частиц (по объему):	44 ± 2%
Твердых частиц (по массе):	64 ± 2%
Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:	4.6 кг (10.2 фунт.)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Стеновой блок
1 слой: Loxon Block Surfacer
2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin

Гипсокартон
1 слой: Premium Wall&Wood Primer
2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin

Кирпичная/Каменная кладка
1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer
2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin

Штукатурка
1 слой: Premium Wall&Wood Primer
2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin

Возможно использовать другие грунтовки.

При кардинальном изменении цвета при перекрашивании поверхности, грунтование улучшит укрывистость финишного покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером.

Гипсокартон
Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок
Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer.

PROCLASSIC®

INTERIOR ALKYD SATIN

Алкидная Полуматовая Эмаль для Внутренних Работ

SHERWIN WILLIAMS.

https://holicolors.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка
Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево
Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень
Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей
Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).

Разбавление не требуется.

Кисть
Использовать кисть из натуральной щетины.
.

Малярный валик
Использовать валик с синтетическим покрытием или с покрытием из овечьей шерсти с высотой ворса 0.64 – 1.9 см (1/4 – 3/4 дюйма).

Краскопульт безвоздушного распыления
Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник.....диаметр 0.38 – 0.43 мм (0.015-0.017 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя уайт-спирит. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью уайт-спирита. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Краска не обладает фотохимической активностью.
Использовать снаружи можно только на небольших по размеру деревянных или металлических поверхностях, включая двери и элементы отделки. Не использовать для окраски больших наружных поверхностей.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams.