holicolors.ru

QUIK DRY LATEX PRIMER

INTERIOR/EXTERIOR LATEX STAIN BLOCKING PRIMER

Быстросохнущая латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ

B51W08670

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная грунтовка для внутренних и наружных работ
- Высыхает в течение часа, после чего можно наносить финишное покрытие
- Благодаря водной формуле, покрытие экологично и легко моется мыльным раствором
- Эффективно блокирует пятна от цветных карандашей, перманентных маркеров, карандаша, горчицы, кетчупа и чая
- Можно использовать для грунтования неокрашенных и ранее окрашенных поверхностей из гипсокартона, дерева, каменной/ кирпичной кладки и штукатурки
- Колеруется или используется в готовом цвете

Используется по:

- Дереву
- Фанере
- Каменной/ кирпичной кладке (pH 6-9)
- Штукатурке (pH 6-9)
- Цементу (pH 6-9)
- Алюминию
- Гальванизированному/ оцинкованному металлу
- Ранее окрашенным поверхностям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	Белый
Укрывистость:	8.6-9.8 м²/л при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.1 мил (27.94 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:
Зависит от температуры, влажности и толщины пленки покрытия

Высыхание «до отлипа»	30 мин
Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя при использовании в качестве грунтовки):	1 час
Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя при использовании в качестве блокирующего пятна силера):	4 часа
Температура воспламенения:	Не относится
Глянцевитость:	0–15 единиц под углом 85°
Тип связующего вещества:	Винил Акрил

B51W08670

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):

<50 г/л; <0.42 фунт/галл.

Твердых частиц (по объему):	29 ± 2%
Твердых частиц (по массе):	43 ± 2%
Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:	4.7 кг (10.4 фунт.)

При наружных работах, финишное покрытие (латексное/ масляное) должно быть нанесено в течение 14 дней.

Грунтование отдельных участков может привести к тому, что финишное покрытие ляжет на поверхность неравномерно. Чтобы этого избежать, рекомендуется загрунтовать всю поверхность, а не отдельные участки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка.

Гипсокартон

Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

Кирпичная/ каменная кладка

Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Поверхность должна быть сухой. Уровень влажность должен быть 15% или ниже. Уровень pH должен быть от 6 до 9.

Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer.

QUIK DRY
LATEX PRIMER

holicolors.ru

INTERIOR/EXTERIOR LATEX
STAIN BLOCKING PRIMER

Быстросохнущая латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ

B51W08670

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка - Штукатурка должна быть выдержанной (обычно в течение 30 дней) и твердой. Если покраску нельзя отложить, дать поверхности высохнуть 7 дней и загрунтовать при помощи Loxon Concrete Masonry Primer. Мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево & Фанера– Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Обработать все отверстия и дефекты поверхности филером для дерева или шпатлевкой. Зачистить до гладкого состояния.

Плесень - Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей - Щели между окнами, дверьми, деталями внутренней отделки после грунтования поверхности заполнить соответствующим герметиком.

Тестирование – При грунтовании пятен, дать грунтовке высохнуть 4 часа и нанести финишное покрытие на небольшой участок. Если пятна появятся, нанести еще один слой грунтовки и дать высохнуть в течение ночи. После этого еще раз протестировать.

В некоторых случаях может потребоваться масляная грунтовка.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить при температуре не ниже 10°C 50(°F).

Разбавление не требуется.

Не разбавлять для блокирования пятен.

Кисть

Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.

Малярный валик

Использовать синтетический валик с длиной ворса 6.4 – 19 мм (1/4 – 3/4 дюйма).

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)

Наконечник.....диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.015-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Защищать от замерзания.

Не использовать под обои.

Не использовать поверх виниловых и пластиковых поверхностей.

Не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.