



# H&C® CLARISHIELD®

## ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

H&C® CLARISHIELD® Пропитка для бетона на водной основе с эффектом мокрого камня — это 100% прозрачный акриловый герметик премиум-класса, который укрепляет и защищает как голый бетон, так и бетон с ранее нанесенным покрытием, а также другие каменные поверхности.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прочное покрытие, продлевающее срок службы бетонных и кирпичных поверхностей.
- Придает красивый глянцевый блеск поверхностям, покрытым декоративными морилками и красителями H&C® COLORTOP™ на водной основе или H&C® INFUSION®.
- Не содержащая растворителей формула со слабым запахом является экологически чистой.
- Подходит для многих типов бетонных и каменных поверхностей внутри и снаружи помещений.
- В процессе нанесения обладает молочно-белым цветом и становится прозрачным после высыхания.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пропитка для бетона H&C CLARISHIELD на водной основе разработана для использования на внутренних и наружных бетонных и каменных поверхностях, включая подъездные пути, патио и пешеходные дорожки, настилы бассейнов, полы гаражей, спортивные площадки, опоры стадионов, мосты/конструкции, гаражи, блочные и штукатурка стен. WetLook также можно наносить на ранее окрашенный бетон.

### РАСХОД

Основание	кв.м/гал
Бетонные полы	9-19
Бетонные блоки	9-14
Бетон с предварительно нанесенным покрытием	19-28
Пористый бетон	9-19
Пористые декоративные блоки	7-9

### СЕКЦИЯ ИСПЫТАНИЙ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Из-за большого разнообразия субстратов, методов подготовки, способов нанесения и сред важно создать тестовый образец.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносите слишком много, так как может возникнуть «румянец». Чрезмерное нанесение может привести к тому, что покрытие не станет прозрачным при высыхании.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Голый бетон:** дайте новому бетону высохнуть не менее 28 дней. Бетонные поверхности должны быть способны впитывать воду. Чтобы проверить абсорбцию, распылите воду на различные участки окрашиваемой поверхности. Если вода не впитывается быстро, протравите поверхность кислотой с помощью раствора H&C® CONCRETEREADY® Etching, следуя инструкциям на этикетке. После надлежащего травления поверхность должна напоминать наждачную бумагу с зернистостью 120. Если нет, то травите снова. Для достижения надлежащего состояния могут потребоваться методы механического истирания. Не наносите морилку, пока все поверхности не станут пористыми. Дайте всем поверхностям высохнуть не менее 24 часов перед окрашиванием. Приготовленный бетон должен иметь pH от 6 до 10.

**Ранее окрашенный или покрытый морилкой бетон:** убедитесь, что все ранее окрашенные поверхности находятся в хорошем состоянии. Перед нанесением пропитки для бетона H&C CLARISHIELD на водной основе соскребите и отшлифуйте весь сыпучий материал. Чтобы обеспечить адекватную адгезию пропитки, сошлифуйте всю оставшуюся морилку или краску.\* Может потребоваться повторное нанесение морилки или покрытия для создания ровного однородного внешнего вида. Для удаления легких загрязнений с поверхности используйте H&C CONCRETEREADY Cleaner Degreaser, смешанный с водой в соотношении 50/50. Для удаления сильных масляных и жирных пятен используйте чистящее средство полной концентрации.

\* **ВНИМАНИЕ!** При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Чтобы избежать воздействия свинцовой пыли, носите надлежащее защитное снаряжение, например правильно подобранный респиратор, и соблюдайте надлежащие процедуры по локализации и очистке.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Щетка из щетины для резки углов и краев
- Синтетический валик (ворс от 3 до 10 мм)
- Безвоздушный распылитель с наконечником от 0,013 до 0,017 дюйма (дополнительно)
- Защита глаз
- Защита органов дыхания
- Перчатки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения наилучших результатов наносите пропитку для бетона на водной основе H&C CLARISHIELD, когда температура воздуха, поверхности бетона и материала составляет от 10°C до 32°C и не менее чем на 5°C выше точки росы во время и в течение 24 часов после нанесения. Не применять, если ожидается дождь в течение 12 часов.

**Способ нанесения:** Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем. При распылении откатывайте пропитку, чтобы удалить излишки, что обеспечит ровную поверхность. Свежеокрашенные или покрытые пропиткой поверхности требуют времени для отверждения перед нанесением продукта. Wet-Look имеет молочно-белый цвет и становится прозрачным примерно через 1 час. Не разбавляйте.

**Дополнительные слои:** Нанесите второй слой поперек первого слоя. Двух слоев обычно бывает достаточно. Однако для чрезвычайно пористых поверхностей может потребоваться третий слой для однородного внешнего вида. Между нанесением каждого слоя дайте высохнуть 2 часа. Подождите от 72 до 96 часов при хороших условиях высыхания, прежде чем использовать поверхность для интенсивного движения или движения транспортных средств.

## СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

На некоторых поверхностях, таких как наклонные подъездные пути, гаражи, ступени и террасы, для обеспечения безопасности может потребоваться добавка, препятствующая скольжению. Добавьте добавку H&C® SharkGrip® Slip-Resistant Additive в последний слой, следуя указаниям на этикетке. Этот продукт не следует использовать вместо нескользящего покрытия.

## ОЧИСТКА

Очистите распылитель и инструменты для нанесения водой с мылом сразу после использования. Распыляйте чистую воду через сопло распылителя, пока вода не станет чистой.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистите легкие и умеренно загрязненные поверхности раствором 50/50 H&C CONCRETEREADY Cleaner Degreaser и воды. Используйте очиститель полной концентрации для сильных загрязнений, таких как масляные и жирные пятна..

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Clear	Part Number/SMIS
1 gallon	50.148154-16/6507-12250
5 gallons	50.148155-20/6507-12268

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физические свойства и характеристики		
Свойство	Метод испытания	Значение
Время высыхания (@ 25°C, 50% PC)	Сухой на ощупь	1 час
	Второй слой	2 часа
	Пешеходный/легкий трафик	24 часа
	Интенсивный трафик	72-96 часов
ЛОС	EPA Method 24	98 г/л
Статический коэффициент трения	Без SharkGrip С SharkGrip	0.7 0.85
Отделка	ASTM D523	Gloss
Табер Истирание		Хорошо спустя 1 неделю
Химическая устойчивость	ASTM D1308	Хорошо
Объем твердых веществ	ASTM D2832	29.9% +/-1%
Масса твердых веществ	ASTM D2832	26.4% +/-1%

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха или наденьте средства защиты органов дыхания или покиньте это место. Избегайте контакта с глазами и кожей. Мойте руки после использования. Хранить в закрытой таре, когда не используется. Не перекладывайте содержимое в другие контейнеры для хранения.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** при попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.