ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SCUFGARD

Интерьерная Краска

2400

100% Акриловая Усиленная Керамическими Гранулами Вельвет

Описание

Scufgard 2400 — это инновационное износостойкое покрытие на водной основе, усиленное керамическими гранулами. Благодаря уникальной формуле обладает стойкостью к появлению большинства пятен и царапин. Scufgard – это эксклюзивный и высокотехнологичный продукт с низким содержанием летучих органических соединений (VOC), который обладает прочностными характеристиками, сравнимыми с двухкомпонентными эпоксидными покрытиями. Степень блеска velvet специально разработана для внутренних работ. Scufgard рекомендована для использования в строительных проектах жилого, коммерческого и общественного назначения.

Использование

Scufgard рекомендуется наносить на правильно подготовленные и загрунтованные поверхности. Эта чрезвычайно износостойкая краска со степенью блеска вельвет идеально подходит для вестибюлей, приемных, прихожих, подъездов и прочих мест с высокой проходимостью, где требуется долговечное и удобное в эксплуатации покрытие.

Преимущества

- Ультрастойкость к пятнам
- Минимальные эксплуатационные издержки
- Исключительная долговечность, по сравнению с обычными красками
- Прочное и гладкое покрытие
- Низкое содержание летучих органических соединений (VOC)
- Идеально подходит для школ, общественных заведений, торговых и офисных помещений
- Однокомпонентное покрытие

Ограничения

- Избегать нанесения при температурах ниже 10°C
- Не использовать для окраски полов
- Не смешивать с другими красками
- Использовать только для внутренних работ
- Не наносить на выделяющую танин древесину, включая кедр, красное дерево, фанеру, восстановленную и клееную древесину, древесину экзотических пород и др. (см. раздел «Рекомендованный Грунт»)

Технические характеристики

Связующее	100% Акрил	
Цвет	Белый и Базы под колеровку	
Очистка	Вода	
Воспламеняемость	Н/Д	
Температура возгорания	Н/Д	
% твердых частиц по массе	52	%
% твердых частиц по объему	40	%
Летучие органические соединения	<10	г/л
Глянец 60°	10 -15	%
Блеск 85°	13-18	%

Техническая информация

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.

Расход Может варьироваться в зависимости от пористости поверхности		42-51 м2 (450-550 кв. футов)	гал
Толщина пленки	Мокрой	0.07-0.09	мм
	Сухой	0.03-0.04	мм
Время высыхания	На отлип	30	мин
	Нанесение второго слоя	3-6	часов
	Полное высыхание	15	дней
	Очистка	15	дней
Нанесение	Кисть	✓	
	Валик	10	мм
	Распылитель	2000-2500	фунт/ кв. дюйм
	Сопло	0,015–0,019	дюйма

**Эти данные могут отличаться в зависимости от оборудования производителя.

Экстерьерное применение и условия	Н/Д	
Температура хранения	10 - 30	° C

Базы	**Формат**			**Количество красителя/галлон**
	0.9 л	3.78 л	18.9 л	
2400-0 Белая		✓		
2400-3 Натуральная Белая		✓		макс. 3,5 унц колоранта/3,78 л
2400-2 База M		✓		макс. 5 унц колоранта/3,78 л
2400-4 База D		✓		макс. 8 унц колоранта/3,78 л
2400-5 База A		✓		макс. 12 унц колоранта/3,78 л

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SCUFGARD

Интерьерная Краска

2400

100% Акриловая Усиленная Керамическими Гранулами Вельвет

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть следов пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется удалить загрязнения, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта, при помощи средства для обезжиривания (TSP). Тщательно промыть всю поверхность чистой водой и дать высохнуть. После этого зашкурить и очистить от пыли.
НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность и дайте поверхности высохнуть.
ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: Удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурьте поверхность до гладкого состояния. Обработайте отверстия и неровности ремонтным составом. Зашкурьте наждачной бумагой с зернистостью №150 grit.
НЕОБРАБОТАННЫЙ ГИПСОКАРТОН: Чтобы избежать нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать составы для заделки швов. См. раздел «Рекомендованный Грунт».
БЕТОН/ КАМЕННАЯ/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Перед окрашиванием дождаться полимеризации не менее 30 дней. См. раздел «Рекомендованный Грунт».
АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467. См. раздел «Рекомендованный Грунт».
ДЕРЕВО: Для улучшения адгезии зашкурить поверхность наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit. См.раздел «Рекомендованный Грунт».

Рекомендуемые праймеры

Новый Гипсокартон: Использовать грунты Proline 8090 или Proline 6070.
Бетонный блок/ шероховатый кирпич: Нанести грунт Proline 6070 или Proline 8090 для выравнивания поверхности или прямо на поверхность Scufgard 2400.
Не выделяющая танин древесина: Нанести грунт Proline 8090 или прямо на поверхность Scufgard 2400.
Выделяющая танин древесина (кедр, красное дерево, древесина экзотических пород, фанера, восстановленная и клееная древесина, и др.): Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.

ВАЖНО: ДЕРЕВО – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ДАЖЕ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ МОЖЕТ СО ВРЕМЕНЕМ ВЫДЕЛЯТЬ ТАНИН.

Сучки сосны: Обработать сучки сосны покрытием Stop Plus 298.
Алюминий, оцинкованный металл: Нанести грунт Adhero Plus 290.
Внутренние поверхности из черных металлов без ржавчины: Нанести Adhero Plus 297.
Внутренние поверхности из черных металлов с ржавчиной обработанные: Нанести ISORUST 4350 или 4700-0 белого цвета в качестве первого слоя.
Латексная краска: Грунт не требуется.
Алкидная краска: Нанести один слой грунта Adhero Hybrid 297.
Темные цвета: Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline или Adhero Plus.

Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 3 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов; и 6 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.

При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой.
Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар)
Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм)
*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

Эксплуатация

Перед проведением первой очистки дать высохнуть 15 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими кругообразными движениями.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам. Ответственность производителя ограничена заменой товара и не включает в себя затраты на рабочую силу.

Внимание

- Держать вне зоны доступа детей
- Хранить с закрытой крышкой, когда не используется.
- Избегать замерзания.